

תעודת בדיקה מספר 9913300067

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מ.נ.ל מגבות נקיות לישראל בע"מ
 מענו : ת.115 אזור
 תאריך ההזמנה : 2019/01/09

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : . תאורו: לוח פלסטי חלול בז'
 שם היצרן: AOGAO
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2019/01/06 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
 ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
 בת"י 755 (2010) כדלהלן:
 דרגת התלקחות - IV (ארבע)
 דרגת צפיפות עשן - 3 (שלוש)
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 2 (שתיים)
 - הערות -
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
 להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2019/01/29

שם החותם: גנקין, מזכאל
 תפקידו: מהנדס בודק

שם החותם: גורה רכרדו
 תפקידו: ראש ענף

תאריך הדפסה מקורי

רח' חגית 2019/01/29 - אביב 6997701, תל-אביב 03-6429080, פקס' 03-6429080, תל-אביב 03-6429080, פקס' 03-6429080

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230, פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9913300067

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 36 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 11754 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 326 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח חלול בגוון בז' עם ציפוי אפור המכונה ע"י המזמין:
לוח מורכב בעובי 36 מ"מ לשימוש פנימי בבנייני ציבור תוצרת חברת AOGAO.

תעודת בדיקה מספר 9913300067

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1/2 דקות	מ"מ	30.0	50.0	130.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	60.0	270.0	170.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					IV	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקס'	אחוז	24.0	30.0	26.0	25.0	26.2
2.4.4	סיווג המוצר						3
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר						2